

TX-800

GÉOTEXTILE • FONCTIONS : RENFORCEMENT, SÉPARATION, STABILISATION

FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR	
PHYSIQUE			
Résistance à la traction	CAN-148.1 - No 7.3	SP : Nominal 1650 N SP : Minimum 1450 N	ST : Nominal 1650 N ST : Minimum 1450 N
Allongement à la rupture	CAN-148.1 - No 7.3	Min 50% • Max 110%	
Résistance au poinçonnement	ASTM D4833	Nominal 1000 N • Minimum 830 N	
Déchirure trapézoïdale	CAN-4.2 - No 12.2	SP : Nominal 700 N SP : Minimum 600 N	ST : Nominal 700 N ST : Minimum 600 N
Éclatement "Mullen"	CAN-4.2 - No 11.1	Nominal 3950 kPa • Minimum 3500	
Épaisseur	CAN-148.1 - No 3 - M85	Minimum 3.5 mm	
HYDRAULIQUE			
Perméabilité	CAN-148.1 - No 4	Minimum 0.25 cm/s	
Permittivité	CAN-148.1 - No 4	Minimum 0.41 s ⁻¹	
Ouverture de filtration (FOS)	CAN-148.1 - No 10	Min. 50 µm - Max. 90 µm	
EMBALLAGE			
Largeur standard		3.5 m	
Longueur standard		100 m	
CONSTRUCTION			
Type de fibre		100% polypropylène	
Type de construction		Non-tissé aiguilleté	

SP : Sens Production ST : Sens Travers

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textiles Inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textiles Inc. Les valeurs sont calculés à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5% des grandeurs standards.

Soleno Textiles Inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation et/ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document. Comme les conditions d'usage et de manutention de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textiles Inc., cette dernière ne peut d'aucune façon être tenue responsable de la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textiles Inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Soleno Textiles Inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.

17-04-2012 Réf.: # 15

SOLENOTEXTILES.COM

SOLENO TEXTILES • 1261, Berlier Laval (Québec) H7L 3Z1 Canada
Tél.: 450 668-2545 • Téléc.: 450 668-3347 • Sans frais : 1 888 241-9600