

# TX-MP

## GÉOCOMPOSITE POUR LA PROTECTION DES REGARDS ET PUISSARDS

### MODE D'INSTALLATION

Le géocomposite est livré au chantier en rouleau. Une fois déroulé le produit est d'une grandeur de 1.83 mètre de largeur par 30 mètres de longueur. Il est maintenu en place autour du puisard à l'aide d'une corde ou d'une attache et un chevauchement d'environ 30 cm est effectué afin d'assurer la continuité. Un matériau granulaire doit finalement être mis en place autour du regard et compacté selon les règles de l'art.

### FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR
<b>GÉOMEMBRANE</b>		
Épaisseur	ASTM D5199	0.5 mm
Résistance à la tension	ASTM D882	182 N
Allongement à la rupture	ASTM D882	400%
Résistance à la déchirure	ASTM D1004	22 N
Résistance à base température	ASTM D1790	-26°C
Stabilité dimensionnelle	ASTM D1204	5%
<b>GÉOTEXTILE</b>		
Masse surfacique	CAN-148.1 - No 2	450 g/m <sup>2</sup> ± 50 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	ASTM D5199	4.5 ± 0.5 mm
Transmissivité sous 8kPa à un Gradient = 1	ASTM D4716	6 x 10 <sup>-5</sup> m <sup>2</sup> /s
<b>COMPOSITE</b>		
Masse surfacique	CAN-148.1 - No 2	1090 g/m <sup>2</sup> ± 65 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	ASTM D5199	5 ± 0.5 mm
<b>EMBALLAGE</b>		
Largeur standard	1.83 m (72 po)	
Longueur standard	15 ou 30 m	
<b>CONSTRUCTION</b>		
Type de fibre	Polypropylène / Polyester	
Type de construction	Géomembrane PVC laminée avec un géotextile	

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textiles Inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textiles Inc. Les valeurs sont calculés à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5% des grandeurs standards.

Soleno Textiles Inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation et/ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document. Comme les conditions d'usage et de manutention de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textiles Inc., cette dernière ne peut d'aucune façon être tenue responsable de la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textiles Inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Soleno Textiles Inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.